

Steinwollegranulat Paroc BLT5



Besonderheiten:

- Füllt mittels Einblasverfahren unterschiedlichste Hohlräume lückenlos aus.
- Brennt nicht (auch für Gebäude über 22 m Höhe und Krankenhäuser etc. geeignet).

Anwendungsbereiche:

Dach

- Zwischen Unterspannbahn oder fester Schalung und innerer Bekleidung
- Flachdachhohlräume (Bungalow; Hochhaus-Ertex)
- Drempel

Oberste Geschossdecke

- In Deckenhohlraum (Kehlbalkenlage)
- In Neukonstruktion begehbar auf Beton oder Holz (Dämmhülsen-System)
- Frei liegend (Betondecken, Holzdecken, Nagelbinder-Konstruktionen, Kirchenschiffe)

Wand

- In Konstruktionen der Holzständer- und Holz-Rahmenbauweise

Kellerdecke/Erdgeschoßboden

- In Fußboden-Konstruktionen

Material-Eigenschaften

Rohstoff	Mineralien u. Altglas
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	0,040 W/mK
Wasserdampf-Diffusionswiderstand	ca. 1 μ
Wärmespeicherkapazität c	Ca. 0,8 KJ / kg K
Brandverhalten	A1 (DIN EN 13501-1 / DIN 4102-1)
Verarbeitungsdichte	35 - 55 kg/m ³ (frei aufliegend)
Lieferform	verdichtete Fasern (15 Kg / Sack)

Das Material ist bauaufsichtlich zugelassen.

Vertrieb:

InnoDämm GmbH
Steinbruchweg 15
33106 Paderborn

Telefon: 05251- 871470
Mail: kontakt@innodaemm.de
www.innodaemm.de

 **InnoDämm**
Vertriebsgesellschaft für innovative Dämmstoffe mbH